

Fiche technique GRANULÉS PELLET COMBUSTICK

Longueur:	3,15 < L ≤ 40 mm.
Diamètre:	6 ± 1 mm.
Résistance mécanique:	≥ 98,5% T.Q.
PCI sur brut:	≥ 4,9
Humidité:	≤ 6% (T.Q.)
Masse volumique apparente:	600 ≤ BD ≤ 750 kg/m³ (T.Q.)
Teneur en cendres:	≤ 0,5% (base secca)
Emballage:	Sacchi da 15 kg. su pedane da 66 sacchi.
Certifications:	EN plus A1 AT 322 - DIN plus 7A134
Essence du bois:	100% Conifère: épicéa / sapin / pin
Origine:	E.U.



Reg. n. 7A134



AT 322

